

## KRONbuild®

Полиуретановый герметик KronBuild – высококачественный однокомпонентный клей-герметик, созданный на основе полиуретана. Служит для соединений различных строительных конструкций, в том числе подверженных высоким динамическим нагрузкам, а также герметизации швов.

### Характеристики продукта

- отличная химическая стойкость;
- устойчив к большим динамическим нагрузкам, понижает вибрацию;
- после отверждения можно красить;
- очень легко наносится;

### Область применения:

- идеально применим в панельном домостроении;
- при ремонте дорог и мостов;
- при герметизации металлических контейнеров;
- в производстве промышленных полов.

### Технические данные

Основа	Полиуретан
Консистенция	Паста
Система отвердевания	Под воздействием атмосферной влажности
Образование поверхностной пленки	20-50 мин. 20°C
Скорость отвердевания	2,5 мм/24 ч
Плотность	1,5 ± 0,05 гр/см <sup>3</sup>
Твердость	45 ± 5 Шор А
Предел прочности при растяжении	2 Мпа
Удлинение на разрыв	>360%
Прочность на разрыв	3 Н/мм
Прочность на сдвиг	1,8 Мпа
Температура эксплуатации	от +5°C до +30°C
Термостойкость	от -40°C до +90°C



### Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20С.
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт.
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя.
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой.

### Советы по безопасности:

Вызывает слабое раздражение кожи  
Использовать перчатки  
Избегать попадания в глаза  
Пары не вдыхать  
Беречь от детей

### Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +5°С до +35°С.  
Объем 600 мл.  
Вес 780 гр.  
Срок годности 18 месяцев.

### Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -20°С до +50°С.